



1023

**KRUSZPOL**

Gruszka & Podkul Spółka Jawna
Jabłonica Polska 258, 36-213 Haczów
Zakład Produkcji Kruszyw w Milczy
Adres: Milcza, 38-483 Wróblík Szlachecki

12

PN-EN 12620 + A1
Kruszywo grube do betonu

Oznaczenie i wymiar ziaren	d/D	Żwir kruszony 2/8
Uziarnienie	Oznaczenie	Gc 85/20
Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej	Kategoria	C _{50/10}
Zawartość pyłów	Kategoria	f _{1,5}
Wskaźnik kształtu kruszywa	Kategoria	SI ₄₀
Odporność na rozdrabnianie	Kategoria	LA ₃₀
Odporność na ścieranie	Kategoria	M _{DE} 20
Gęstość ziaren ρ _a ρ _{rd} ρ _{ssd}	Wartość deklarowana	2,71 2,46 2,55
Nasiąkliwość	Kategoria	WA ₂₄ 4
Mrozoodporność	Kategoria	F ₂
Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny	Opis	Kruszywo naturalne ze skał osadowych barwy brunatnej
Siarczany	Kategoria	AS _{0,2}